



ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE

Date : 25/05/2023

Désignation produit : Pâte à joint pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques,

Référence : 7002212 pot de 450gr



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Pâte à joint pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques.

Pour rendre étanche les raccords filetés métalliques, p.ex. pour des installations d'eau (froide et chaude), des installations de chauffage central, des installation d'air comprimé.

A utiliser en combinaison avec la filasse pour les installations d'eau.

Résiste à des températures jusqu'à 95°C avec pression max. 16 bars et 130°C avec pression max. : 7 bars.

Ne convient pas pour l'oxygène.

- Ne durcit pas
- Reste ajustable
- Démontable
- Étanchéité absolue
- Anti corrosion

Recommandations d'utilisation :

Prétraitement des supports : Bien nettoyer et dégraisser les surfaces.

Mise en œuvre :

1. Appliquer la filasse (pour les installations d'eau) sur le filetage (tourner dans le sens du filet).
2. Appliquer uniformément et abondamment la pâte sur tout le filetage.
3. Assembler le raccord.

Taches/résidus : éliminer les restes avec un dégraissant.

Propriétés techniques :

Résistance à l'eau: Très bonne

Résistance aux températures: -20°C à +130°C

Spécifications techniques :

Matière première de base: Graisse minérale avec charges

Couleur: Vert

Viscosité (+20°C): Pâteuse

Densité: Ca. 1,25 g/cm³

Conditions de stockage :

Durée de conservation d'au moins 24 mois lorsque l'emballage n'est pas ouvert. Conserver l'emballage fermé correctement dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel à une température située entre +5°C et +25°C. Conservation limitée après ouverture.