

FICHE TECHNIQUE

n° MISIT0107/a

annule et remplace FT n° 2018-046

SOLIN COLAMINE PVC

PLIAGE EN TOLE REVETUE DE MEMBRANE **FLAGON PVC**

DOMAINE D'EMPLOI – MISE EN ŒUVRE

Les **solins colaminés FLAGON PVC** sont utilisés pour la réalisation des relevés ou des points particuliers de finition pour les toitures, mais aussi pour les ouvrages enterrés ou hydrauliques étanchés en **membrane FLAGON PVC**.

Ils sont fixés par des vis, des rivets et/ou chevilles adaptés aux différents supports (maçonnerie, bois, costières métallique) à raison d'une fixation tous les 25 cm.

Ils peuvent être utilisés sous la membrane ou profil de serrage pour la tête des relevés.

Pour souder une membrane PVC sur la tôle colaminée, celle-ci doit être propre, sèche et exempte de poussière. - Eventuellement nettoyer la zone à souder à l'aide de **FLAGON PVC Cleaner**.


La mise en œuvre doit se faire par des applicateurs agréés par **SOPREMA SAS**.

Compatible avec toutes les membranes de la gamme **FLAGON PVC**.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition de la membrane	TPO non armé	
Composition de la tôle	tôle d'acier alu/zinc de type DX51D Z100 selon la norme EN 10346	
Longueur		2.00 m
Développé total		50 mm
Développé a	a	50 mm
Développé b	b	10 mm
Développé C	c	5 mm
Epaisseur totale		1.80 mm
Epaisseur de la tôle		0.60 mm
Epaisseur de la feuille		1.20 mm




AVANTAGES

- ✓ Permet une parfaite finition
- ✓ Résistance élevée aux intempéries et aux rayons UV
- ✓ Excellente soudabilité

CONDITIONNEMENT

Nombre de profil par paquet	10 profils = 20 m
Poids	0.39 kg/m
Longueur	2.00 m
Couleurs	RAL 7012 Gris Basalte RAL 9002 Gris Sable



INDICATIONS PARTICULIERES

Hygiène, sécurité et environnement :

Le produit est un « article » au sens du règlement européen REACH, il n'est pas classé dangereux.

Concernant les chutes de produit ou restes de lot : déchet non dangereux non inerte – réemploi, incinération en Installation Autorisée ou mise en dépôt dans une Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND – enfouissement de classe II).

Traçabilité :

La traçabilité du produit est assurée grâce à un code de fabrication présent sur l'emballage et un marquage sur la membrane.

Contrôle de la qualité :

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, au respect de l'environnement et des hommes. C'est pourquoi, nous appliquons un système de management intégré de la qualité et de l'environnement certifié **ISO 9001** et **ISO 14001**.