



KOLMAT® FLON-100

FIL P.T.F.E. POUR RENDRE ÉTANCHE LES RACCORDS FILETÉS CONIQUES OU CYLINDRIQUES EN MÉTAL OU EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE



DESCRIPTION DU PRODUIT

Fil P.T.F.E. pour rendre étanche les raccords filetés coniques ou cylindriques en métal ou en matière synthétique.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour rendre étanche les raccords filetés coniques ou cylindriques en métal ou en matière synthétique. Convient notamment pour l'eau (potable) (chaude et froide), la vapeur, le gaz*, le LPG (gaz*), les combustibles, les solvants, l'air (comprimé), l'oxygène, les acides et les bases. Applicable entre autres sur le cuivre, le laiton, l'acier (galvanisé), l'acier inoxydable, le chrome, le zinc, le PVC, le CPVC et l'ABS. Gaz* : jusqu'à une pression de 20 bar de -20 °C à +125 °C. Eau (vapeur) : jusqu'à une pression de 16 bar à 95 °C, de 7 bar à +130 °C. * France : hors bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes.

PROPRIÉTÉS

- 100% P.T.F.E.
- Corrigible (45°)
- Résiste aux produits chimiques
- Résiste aux moisissures
- Résiste aux UV
- Démontable
- Peut directement être soumis à une charge

LABELS DE QUALITÉ & STANDARDS

Certificats	
	Gastec QA: joint filetage pour l'obturation étanche au gaz de raccords de tuyaux filetés en métal, classe 20 bars. Certificat Q 96/055 à base des exigences GASTEC QA 31-3.
	KVBG/ARGB: Répond aux exigences.
	DVGW: Sealing product for threaded connections in gas-und (drinking) water installations. Certificate NV-514BP0261
Standards	
	EN 751-3: Matériaux d'étanchéité pour raccords filetés en contact des gaz de la 1ère, 2ème et 3ème famille et de l'eau chaude - Partie 3: bandes en PTFE non fritté.

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:

1. Nettoyez et dégraissez les surfaces. 2. Enroulez le fil autour du filetage à partir de l'extrémité du tuyau et dans le sens du filet tout en gardant une tension. Recouvrir régulièrement le fil. Appliquez suffisamment de fil pour obtenir une bonne étanchéité, notamment au début du tuyau (10 - 15 mm). 3. À l'aide du distributeur, appliquez 2-3 gouttes de lubrifiant sur le fil et étalez-le avec vos doigts sur toute la surface. 4. Assemblez les raccords. Ne pas desserrer de plus de 45° au maximum (1/8 de tour).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base:	PTFE
Résistance chimique:	Très bon(ne)
Couleur:	Blanc
Résistance minimale à la température:	-200 °C
Résistance maximale à la température:	240 °C
Résistance à l'eau:	Très bon(ne)

CONDITIONS DE STOCKAGE

Durée de conservation: Au moins 36 mois après la production. A conserver dans son emballage non ouvert entre +5°C et +25°C. Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel. Conservation limitée après ouverture.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.